



KZ.T.06.0607
TESTING

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



КазМұнайГаз
АТМҒАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года
дата изменения «19» ноября 2021 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1
Всего листов 1

Паспорт качества № 28

Кокс нефтяной прокаленный КП-2 анодный

550 т.
партия

(Пятьсот пятьдесят тонн)

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-75-2022

Дата изготовления продукции 04.07.2024 08:00-18:00, 04.07.2024 20:00-05.07.2024 06:00, 05.07.2024 08:00-18:00, 05.07.2024 20:00-06.07.2024 06:00, 06.07.2024 08:00-18:00, 06.07.2024 20:00-07.07.2024 06:00, 07.07.2024 08:00-18:00, 07.07.2024 20:00-08.07.2024 06:00, 08.07.2024 08:00-18:00, 08.07.2024 20:00-09.07.2024 06:00

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1

Образец отобран по СТ ТОО 40319154-75-2022

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2) 259207

Дата отбора:

04.07.2024, 04.07.2024-05.07.2024,
05.07.2024, 05.07.2024-06.07.2024,
06.07.2024, 06.07.2024-07.07.2024,
07.07.2024, 07.07.2024-08.07.2024,
08.07.2024, 08.07.2024-09.07.2024

Дата поступления образца:

04.07.2024, 05.07.2024, 06.07.2024,
07.07.2024, 08.07.2024, 09.07.2024

Дата проведения испытаний:

04.07.2024, 05.07.2024,
06.07.2024, 07.07.2024,
08.07.2024, 09.07.2024

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Массовая доля общей влаги, %	не более 0,5	отсутствие	ГОСТ ISO 579-2016
2	Зольность, %	не более 0,60	0,29	ГОСТ 22692-77
3	Массовая доля серы, %	не более 2,0	1,10	ГОСТ 1437-75
4	Действительная плотность, г/см ³	2,06 - 2,09	2,07	ГОСТ 22898-78 п.4.4
5	Массовая доля кокса с размером кусков более 6	не менее 30,0	80,8	по п.7.6 настоящих СТ
6	Массовая доля кремния, железа, ванадия:			ГОСТ 22898-78 п.
	кремния, %	не более 0,080	0,010	
	железа, %	не более 0,080	0,068	
	ванадия, %	не более 0,045	0,020	
7	Насыпная плотность, г/см ³	0,80-0,86	0,83	по п.7.7 настоящих СТ

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к объекту, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного Центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Начальник ИЦ «ЦЗЛ»

И.о. химика сменного

Дата выдачи:



Сарсенғалиева Г.М.

фамилия, инициалы

Богосьян А.А.

фамилия, инициалы

24.07.2024 г.