



«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ  
2020 жылдың «17» қаңтарында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты  
2021 жылғы «19» қараша күні өзгертілген  
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі  
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1  
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «17» января 2020 года  
дата изменения «19» ноября 2021 года  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»  
Республика Казахстан, 060001, г. Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1  
Email: czlt@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

Лист 1  
Всего листов 1

## Паспорт качества № 175

### Кокс нефтяной суммарный анодный

650 т.

партия

(шестьсот пятьдесят тонн)

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-73-2022

Дата изготовления продукции 10.08.2024 г.- 11.08.2024 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1

Образец отобран по ГОСТ 16799-79

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,  
город Атырау, проспект Зейнолла Қабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2) 259207

Дата отбора: 10.08.2024г.- 11.08.2024г. Дата поступления образца: 11.08.2024г. Дата проведения испытаний: 11.08.2024г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Массовая доля общей влаги, %	не более 3,0	10,8	ГОСТ ISO 579-2016
2	Массовая доля летучих веществ, %	не более 13,0	12,8	ГОСТ 22898-78 п.4.9
3	Зольность, %	не более 0,60	0,26	ГОСТ 22692-77
4	Массовая доля серы, %	не более 2,0	1,02	ГОСТ 1437-75
5	Массовая доля кокса с размером кусков менее 8 мм, %	не более 60,0	32,4	ГОСТ 22898-78 п.4.3
Дополнительные информационные показатели по требованию заказчика				
1	Массовая доля кремния, %	-	0,010	ГОСТ 22898-78 п.4.6
2	Массовая доля железа, %	-	0,049	ГОСТ 22898-78 п.4.6
3	Массовая доля ванадия, %	-	0,011	ГОСТ 22898-78 п.4.6

Примечание: показатель «массовая доля общей влаги» не является браковочным и служит для расчета с потребителем, который производится на сухое вещество.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся только к объекту, прошедшему испытания

Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения

Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»

наименование испытательной лаборатории

Начальник ИЦ «ЦЗЛ»

И.о. химика сменного

Дата выдачи:

13.08.2024 г.

Сарсенгалиева Г.М.

фамилия, инициалы

Богосьян А.А.

фамилия, инициалы