



KZ.T.06.0607
TESTING

«ОРТАЛЫҚ ЗАУЫТ ЗЕРТХАНАСЫ» СЫНАҚ ОРТАЛЫҒЫ
2024 жылдың «30» желтоқсанында берілген № KZ.T.06.0607 аккредиттеу аттестаты
«Атырау мұнай өңдеу зауыты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 060001, Атырау қаласы, Зейнолла Қабдолов даңғылы, құрылыс 1
Email: czln@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Аттестат аккредитации № KZ.T.06.0607 от «30» декабря 2024 года

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»
Республика Казахстан, 060001, г.Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1
Email: czln@anpz.kz тел: 8/7122/ 259 351



ҚазМұнайГаз
АТЫРАУ МҰНАЙ ӨНДЕУ ЗАУЫТЫ

Лист 1
Всего листов 1

Паспорт качества № 35

Кокс нефтяной суммарный анодный

650 т.

партия

(шестьсот пятьдесят тонн)

На соответствие требованиям СТ ТОО 40319154-73-2022

Дата изготовления продукции 05.03.2025 г.

Изготовитель: ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1

Образец отобран по ГОСТ 16799-79

Заказчик: Производственный отдел ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод»,
город Атырау, проспект Зейнолла Кабдолов, строение 1, тел.: 8 (712 2)259207

Дата отбора: 05.03.2025г.

Дата поступления образца: 05.03.2025г.

Дата проведения испытаний: 05.03.2025г.-
06.03.2025г.

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Норма	Фактически	Обозначение документа на метод
1	Массовая доля общей влаги, %	не более 3,0	10,4	ГОСТ ISO 579-2016
2	Массовая доля летучих веществ, %	не более 13,0	12,8	ГОСТ 22898-78 п.4.9
3	Зольность, %	не более 0,60	0,29	ГОСТ 22692-77
4	Массовая доля серы, %	не более 2,0	0,76	ГОСТ 1437-75
5	Массовая доля кокса с размером кусков менее 8 мм, %	не более 60,0	42,0	ГОСТ 22898-78 п.4.3
Дополнительные информационные показатели по требованию заказчика				
1	Массовая доля кремния, %	не более 0,080	0,011	ГОСТ 22898-78 п.4.6
2	Массовая доля железа, %	не более 0,080	0,043	ГОСТ 22898-78 п.4.6
3	Массовая доля ванадия, %	не более 0,045	0,008	ГОСТ 22898-78 п.4.6

Примечание: показатель «массовая доля общей влаги» не является браковочным и служит для расчета с потребителем, который производится на сухое вещество.

Результаты испытаний настоящего паспорта относятся к образцу партии, прошедшему испытания
Паспорт не может быть воспроизведен полностью или частично без одобрения
Испытательного центра «Центральная заводская лаборатория» ТОО «АНПЗ»
наименование испытательной лаборатории

Химик сменный

Дата выдачи:

13.03.2025 г.



Джакумбаева Г.К.

фамилия, инициалы