

САПА ПАСПОРТЫ / ПАСПОРТ КАЧЕСТВА / PASSPORT OF QUALITY

№ 1338.01 Паспорт
Тапсырыс беруші "ПМХЗ" ЖШС
Өндіруші "ПМХЗ" ЖШС
Жолға арналған тұтқыр мұнай битумы
МЖБ 70/100
МЕМСТ 33133-2014
СӨЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
№ KZ.7500610.01.01.00110
29/12/2025 дейін іс-әрекетте
СӨЙКЕСТІК ДЕКЛАРАЦИЯСЫ
№ ЕАЭО KZ.7500610.13.12.00223
09/12/2027 дейін іс-әрекетте
Сынама алу әдісі: МЕМСТ 2517-2012
Резервуар нөмірі: Е-11.
Тоннаж, тн, 21.05.2025 ж № 448
анықтамасына сәйкес: 320
Партия нөмірі: 1338.01
Дайындау мерзімі: 21.05.25
Сынамаларды іріктеу күні: 21.05.25
Сынама № 2198914
Жұмыс № 2010114

Паспорт № 1338.01
Заказчик ТОО "ПНХЗ"
Изготовитель ТОО "ПНХЗ"
Битум нефтяной дорожный вязкий
БНД 70/100
ГОСТ 33133-2014
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ KZ.7500610.01.01.00110
действителен до 29/12/2025
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
№ ЕАЭС KZ.7500610.13.12.00223
действительна до 09/12/2027
Метод отбора проб: ГОСТ 2517-2012
Номер резервуара: Е-11.
Тоннаж, тн, согласно справке № 448 от
21.05.2025: 320
Номер партии: 1338.01
Дата изготовления: 21.05.25
Дата отбора проб: 21.05.25
Проба № 2198914
Работа № 2010114

Passport # 1338.01
Customer LLP "POCR"
Manufacturer LLP "POCR"
Petroleum road bitumen viscous
PRB 70/100
GOST 33133-2014
CERTIFICATE OF CONFORMITY
KZ.7500610.01.01.00110
Validity: 29/12/2025
DECLARATION OF CONFORMITY
EAEU KZ.7500610.13.12.00223
Validity: 09/12/2027
Sampling method: GOST 2517-2012
Storage: E-11.
Tonnage, t, according act # 448 dd
21.05.2025: 320
Batch number: 1338.01
Release date: 21.05.25
Sampling Date: 21.05.25
Sample # 2198914
Order # 2010114

№қ/б №п/п #s/n	Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей Test Description	Нормативтік құжат Норматив- ный документ Test Method	МЕМСТ 33133-2014 бойынша нормасы Норма по ГОСТ 33133-2014 Standard as per GOST 33133-2014	Нақты деректер Фактические данные Test Results
1.	25°C-тағы иненің жету тереңдігі, 0,1 мм	МЕМСТ 33136-2014	71 - 100	87
	Глубина проникания иглы при 25°C, 0,1 мм	ГОСТ 33136-2014		
	Needle penetration depth at 25°C, 0,1 mm	GOST 33136-2014		
2.	Сақина мен шар бойынша жұмсару температурасы, °C, төмен емес	МЕМСТ 33142-2014	47	48
	Температура размягчения по кольцу и шару, °C, не ниже	ГОСТ 33142-2014		
	Ring and ball softening point, °C, not below than	GOST 33142-2014		
3.	0°C-тағы созылуы, см, кем емес	МЕМСТ 33138-2014	3.7	5.6
	Растяжимость при 0°C, см, не менее	ГОСТ 33138-2014		
	Extensibility at 0°C, cm, not less than	GOST 33138-2014		
4.	Сынғыштық температурасы, °C, жоғары емес	МЕМСТ 33143-2014	-18	-25
	Температура хрупкости, °C, не выше	ГОСТ 33143-2014		
	Brittle point, °C, not higher than	GOST 33143-2014		
5.	Тұтану температурасы, °C, төмен емес	МЕМСТ 33141-2014	230	321
	Температура вспышки, °C, не ниже	ГОСТ 33141-2014		
	Flash point, °C, not below than	GOST 33141-2014		

№к/б №п/п #s/n	Көрсеткіштердің атауы Наименование показателей Test Description	Нормативтік құжат Норматив- ный документ Test Method	MEMCT 33133-2014 бойынша нормасы Норма по ГОСТ 33133-2014 Standard as per GOST 33133-2014	Нақты деректер Фактические данные Test Results
6.	Ескіргеннен кейінгі үлгі массасының өзгеруі, %, көп емес	MEMCT 33140-2014	0.6	0.1
	Изменение массы образца после старения, %, не более	ГОСТ 33140-2014		
	Change of sample mass after aging, %, not more than	GOST 33140-2014		
7.	Ескіргеннен кейінгі жұмсару температурасының өзгеруі, °C, көп емес	MEMCT 33142-2014	7	6
	Изменение температуры размягчения после старения, °C, не более	ГОСТ 33142-2014		
	Change in softening point after aging, °C, not more than	GOST 33142-2014		
8.	25°C-тағы созылуы, см, кем емес	MEMCT 33138-2014	62	144
	Растяжимость при 25°C, см, не менее	ГОСТ 33138-2014		
	Extensibility at 25°C, cm, not less than	GOST 33138-2014		
9.	Ескіргеннен кейінгі сынғыштық температурасы, °C, жоғары емес	MEMCT 33143-2014	-15	-23
	Температура хрупкости после старения, °C, не выше	ГОСТ 33143-2014		
	Brittle point after aging, °C, not higher than	GOST 33143-2014		
10.	0°C-тағы иненің жету тереңдігі, 0,1 мм, кем емес	MEMCT 33136-2014	21	23
	Глубина проникания иглы при 0°C, 0,1 мм, не менее	ГОСТ 33136-2014		
	Needle penetration depth at 0°C, 0,1 mm, not less than	GOST 33136-2014		
11.	Ерігіштігі, %, кем емес	MEMCT 33135-2014	99.0	99.96
	Растворимость, %, не менее	ГОСТ 33135-2014		
	Solubility, %, not less than	GOST 33135-2014		
12.	Қатты парафин мөлшері, %, көп емес	MEMCT 33139-2014	3.0	0.8
	Содержание твердых парафинов, %, не более	ГОСТ 33139-2014		
	Solid paraffins content, %, not more than	GOST 33139-2014		
13.	Пенетрация индексі	MEMCT 33134-2014	-1.0 ден +1.0 дейін от -1.0 до +1.0 from -1.0 to +1.0	-0.3
	Индекс пенетрации	ГОСТ 33134-2014		
	Penetration index	GOST 33134-2014		

Резервуардағы, вагонцистернадағы өнімді құю (немесе өнімнің тоннажы бойынша), өнімнің атауын, серия нөмірі және шығарылған күнін бойынша ақпарат "ПМХЗ" ЖШС-мен ұсынылған.

Информация о взлвие продукта в резервуаре, вагоноцистернах (либо тоннаж продукта), наименовании продукции, номере партии и дате изготовления предоставлена ТОО "ПНХЗ".

Information on innage of the product in the shore tank, RTC (or on tonnage of the product), the name of the product, batch number and the date of manufacture provided by LLP "POCR".

Сынақ хаттамасының деректері бойынша п. п. 11, 12 сынақтарының нәтижелері 30.01.2025 № 163.01.

Сынақ хаттамасының деректері бойынша п. п. 5, 10 сынақтарының нәтижелері 30.04.2025 № 934.01.

Сынақ хаттамасының деректері бойынша п. п. 1-4, 6-9, 13 сынақтарының нәтижелері 21.05.2025 № 1134.01.

Результаты испытаний п.п. 11, 12 по данным Протокола испытаний № 163.01 от 30.01.2025.

Результаты испытаний п.п. 5, 10 по данным Протокола испытаний № 934.01 от 30.04.2025.

Результаты испытаний п.п. 1-4, 6-9, 13 по данным Протокола испытаний № 1134.01 от 21.05.2025.

Test results of the item 11, 12 according to the Test Report No. 163.01 from 30.01.2025.

Test results of the item 5, 10 according to the Test Report No. 934.01 from 30.04.2025.

Test results of the item 1-4, 6-9, 13 according to the Test Report No. 1134.01 from 21.05.2025.

Қорытынды: Жолға арналған тұтқыр мұнай битумы MEMCT 33133-2014 «Жалпы пайдаланудағы автомобиль жолдары. Жолға арналған тұтқыр мұнай битумы. Техникалық шарттар» және Көден одағы комиссиясының 18.10.2011 жылғы № 827 шешімімен бекітілген КО ТР 014/2011 «Автокөлік жолдарының қауіпсіздігі» талаптарына сәйкес.

Заклучение: Битум нефтяной дорожный вязкий соответствует требованиям ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» и требованиям ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 827.

Conclusion: Petroleum road bitumen viscous corresponds to GOST 33133-2014 «Automobile roads of general use Petroleum road bitumen viscous. Specifications» and the requirements of TR CU 014/2011 "Safety of roads" approved by the decision of the Commission of the Customs Union #827 from 18.10.2011.

Өндіруші туралы ақпарат: «Павлодар мұнай-химия зауыты» ЖШС, Қазақстан, Павлодар облысы, Павлодар қ., 140000, Химкомбинатовская көшесі, 1., Тел.: +7 (7182) 39-63-97, e-mail: kanc@pnhz.kz

Ақпарат «ПМХЗ» ЖШС ұсынған

Информация об изготовителе: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, 140000, улица Химкомбинатовская, 1, Тел.: +7 (7182) 39-63-97, e-mail: kanc@pnhz.kz

Информация предоставлена ТОО «ПНХЗ»

Information about the manufacturer: Pavlodar Oil Chemistry Refinery LLP, Kazakhstan, Pavlodar region, Pavlodar, 140000, street Khimkombinatovskaya, 1, Tel.: +7 (7182) 39-63-97, e-mail: kanc@pnhz.kz

Information provided by POOR LLP



Кезекші инженер-лаборант:
Дежурный инженер-лаборант:
Laboratory engineer on duty:

Качура Ю.А.

Kachura Y.A.

Паспорттың берілген мерзімі:
Дата выдачи паспорта:
Date of issue of passport:

21.05.2025

- ПАСПОРТТЫҢ СОҢЫ/КОНЕЦ ПАСПОРТА/THE END OF PASSPORT -

SGS Kazakhstan LTD

Laboratory: 1, Khimkombinatovskaya str., Pavlodar, 140000, Kazakhstan, +7 (7182) 39-63-34
Office: 151, Mynbayev str., Almaty, 050040, Kazakhstan, business center "VERUM"

Member of SGS Group